

利用低场核磁共振技术研究木材微波干燥过程中的水分状态

<http://www.doc88.com/p-776496765006.html>

网络出版时间：2012-12-03 17:44

网络出版地址：<http://www.cnki.net/kcms/detail/15.1209.S.20121203.1744.043.html>

第33卷 第3期  
2012年5月

内 蒙 古 农 业 大 学 学 报  
Journal of Inner Mongolia Agricultural University

Vol. 33 No. 3  
May, 2012

## 利用低场核磁共振技术研究木材 微波干燥过程中的水分状态与迁移<sup>\*</sup>

孙丙虎，王喜明<sup>\*</sup>

(内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院,呼和浩特 010018)

**摘要：**本文以榆木(Elm)为试材,利用低场核磁共振技术,通过分析试件在各含水率阶段的分层含水率和横向弛豫时间T<sub>2</sub>,研究经微波干燥木材中水分的状态和迁移规律。研究表明:初含水率为50%的试件存在3种状态水,分别是结合水和存在于不同位置的两种自由水。含水率干燥到纤维饱和点以上时,主要进行自由水移动和向结合水的转化过程,自由水的T<sub>2</sub>值减小,结合水的T<sub>2</sub>值增大,厚度方向存在内高外低的含水率梯度场;当含水率干燥到20%以下时,不存在自由水,结合水的T<sub>2</sub>值随着含水率的降低而减小,木材内水分分布相对均匀,随着微波功率的增加,出现内层含水率低于表层的情况。

**关键词：**低场核磁共振；横向弛豫时间T<sub>2</sub>；含水率分布；微波干燥

中图分类号：S782.31 文献标识码：A 文章编号：1009-3575(2012)03-0205-06

## RESEARCH ON THE MOISTURE STATE AND MOBILITY IN

图1 微波干燥试材的锯解方法

Fig. 1 The way to cut microwave drying specimens

### 1.2 试验材料

试材为榆木,购置于内蒙古呼和浩特市建材市场。根据试验要求将长2m,自然宽的锯材加工成厚45mm,宽90mm,长1.2mm的板材2块,每块按图1截取长为140mm的7个试件,其中编号为S-1和S-2的2个试件进行整个的微波干燥,记录在干燥过程中的温度和质量变化并求平均值记作S;另外5块试件测定初含水率为50%(S-W)和分别干燥到含水率为40%、30%、20%和10%(S-A~S-D)时,试材的分层含水率和NMR。各组试验的试材均来自于同一棵树,具有基本相同的试验条件。

### 1.3 试验仪器与设备

箱式木材微波干燥设备:青岛迈可威微波应用技术有限公司,具有质量连续在线监测、光纤多点温度检测和数据采集等系统,微波工作频率为2.450MHz,微波功率为0W~2500W,可自由设定微波功率。

LF90低场核磁共振仪:德国Bruker公司,共振频率22.6MHz,探头线圈直径18mm。

### 1.4 试验方法与步骤

**1.4.1 微波干燥与试材的含水率控制** 由于微波干燥速度快,对干燥过程中含水率的控制相对困难,特别是在含水率较低的情况下,易引起局部炭化,温度过高而燃烧等现象。为了控制含水率变化,提高试验的准确性,在进行干燥前,按图1从每块试材旁锯取90mm×45mm×10mm的含水率试片,编号分别为1~7,通过绝干法测量相对应试材的初含水率,并计算出各试材的绝干重和含水率到达每一阶段时的重量,结合微波干燥过程的质量监测系统,实现干燥过程对含水率的控制。由表1可知:进行微波干燥的各试材初含水率在49%~53%左右,将各试材按编号顺序,依次纵向放入干燥设备的托盘上,进行微波辐射强度为800W和1000W的干燥,其中S-1与S-2进行了温度场的测定,在此不作阐述。